



CUSTOM ELECTRICAL INSULATION

GREY VULCANIZED FIBRE

Test report - grey vulcanized fiber material

SINCE 2017

ISO 9001

OEM / ODM

Well Electric - WELLELE

No. 196 Yingchun Road, Suzhou, Jiangsu, China

Tel +86 512 6708 1529 - sale@wellele.com - www.wellele.com

苏州威立拓电气有限公司
检测报告单

产品型号及名称: 黑绿绝缘钢纸 green vulcanized fiber

序号	检测项目		单位	检测结果	检测方法
1	外观	常温状态下	-	表面光滑、平整、洁净, 未有分层、起泡、透明、破皮现象, 纸板边缘切割平直	按 QB/T 2199-1996 中规定的方法
		100℃-105℃干燥 24h 后		未有龟裂、起泡、分层现象	
		10℃-30℃浸水 24h 后		未有龟裂、起泡、分层现象	
2	厚度 thickness		mm	2.0	
3	紧度 Tightness		g/cm ³	1.3	
4	灰分 Ash		%	1.08	
7	水分 Moisture		%	9.0	
8	吸水率 Water absorption rate		%	51.1	
9	氯化锌含量 Zinc chloride content ≤		%	0.17	
10	体积电阻率 (23℃±1℃) resistivity vol.		Ω·cm	1.7×10 ¹¹	
11	层间剥离强度		N/m	340	
12	横断面抗张强度 tensile strength	纵向	KN/cm ²	10.12	
		横向		5.35	
13	工频电气强度 23℃±1℃, RH (50±2)%, 空气中 Electrical equipment intensity		KV/mm	6	

日期: 2018.08.14

